

RH-AS6527 单组分透明 有机硅胶粘剂

产品描述

RH-AS6527 是一款单组分、透明型、半流淌的硅橡胶密封剂，中性固化，专用于工业及电子行业的披覆、缝隙密封等，具有优异的耐候性。对基材无腐蚀、无污染，对环境无污染，对金属、陶瓷、塑料等具有良好的粘接力。

产品特性

- 中性固化，安全环保。
- 耐水、耐高温、无腐蚀，抗冲击和耐久性能优异。
- 良好的弹性。

主要用途

应用于电子元器件的填缝密封、防水密封保护等。

物化参数

项目	技术指标	典型值
外观	透明流体	透明流体
密度 g/cm ³	1.05±0.05	1.05
粘度 mPa·s	<40000	21000
表干时间 min	<20	7
硬度 邵 A	25±5	25
拉伸强度 MPa	≥1.2	1.6
断裂伸长率%	≥200	250
工作温度	-40~250 °C	

注：典型值为在 23±2℃、50±5%RH 下，固化至少 7d 后的检测数据；环境温湿度的不同，表干时间测试值会有所差异。

使用说明

- 为了保证粘接效果及产品与基材的相容性，事先应在实际的基材和环境下做试验。
- 被粘基材表面必须清洁干燥，无灰尘、

油污及水渍。被粘基材可使用润禾清洗剂进行清洁，如不，可能会引起粘接失效。

- 建议使用自动打胶设备打胶。
- 施工方法可参照施工说明或咨询我司技术人员。

清理

- 未固化的胶体可用抹布蘸少量清洗剂或适当的溶剂从基材上除掉，
- 固化后则只能用机械的方法将其除去。

安全注意事项

- 远离儿童存放。
- 避免与眼睛、皮肤接触。不慎与皮肤接触，先用布擦拭，再用肥皂清洗；不慎与眼睛接触，在用大量清水冲洗后尽快就医。

颜色

透明、客户要求的其他颜色

包装规格

- 300ml 支装
- 2600ml 管装 或客户定制的其他规格

运输贮存

- 运输：防潮，防雨淋，防晒，防高温，远离热源，小心轻放，禁止挤压碰撞。
- 贮存：密封并贮放在低温、干燥处，建议贮存温度低于 28℃。
- 贮存期：6 个月

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。