

**产品名称** 蜡乳液 COW-6

### 产品概述

该产品采用特种氧化聚乙烯蜡乳化而成

### 特性及优点

不含软片和硅油；  
渗透性好，有效避免纱线层差现象；  
性价比高，可显著提高纱线的强力；  
离子性极弱，对纱线及织物的白度无影响；  
可与各类嵌段硅油、氨基硅油乳液、软片进行复配，复配稳定性好；  
可与阴离子型乳液拼用，但需及时使用；  
易于剥除和改染，不影响后续工作。

### 基本性状

外观（25℃）：乳白色液体  
离子性：弱阳离子  
含固量：28.0%—30.0%（105℃，3h）

### 应用范围

各种纤维及其混纺纱线或针织物

### 参考用量

一般采用浸渍工艺：  
浸渍法：蜡乳液 COW-6 0.5~1.5 % (o. w. f)  
浸渍（40~50℃×15~20 min）→脱水→烘干（100℃）。

### 包装

50L 或 120L 塑料桶装。

### 贮存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。