

产品名称 低温精练剂 RH-NB-1118

产品概述

一种棉及混纺织物的煮漂精练剂，适合用于煮练和漂白工序

特性及优点

优良的湿润及煮练性能，提升亲水性，保障后续染色均匀性；
高效的酶在低温条件下促进过氧化物分解，低温煮漂下接近常规练漂效果；
对比传统工艺，降低精练漂白温度 10-15℃，为染厂节能减排，提高效率；
低温精练，对织物损伤少，保留较好的毛效及白度；
低泡型产品，工作液在 60℃以上，产品泡沫明显减少；
不含烷基酚聚氧乙烯醚（简称 APEO）；
水溶性好。

基 本 性 状

离子性：	非离子
外观（25℃）：	绿色透明液体
含固量（%，105℃*3h）：	54.0-56.0

应 用 范 围

适用品种：适用于棉及混纺织物的低温煮漂工艺中
适用设备：各类间歇式设备
适用工序：煮练、漂白
溶解方法：在缓慢移动的搅拌器搅拌下，将 RH-NB-1118A 溶解于 1:2 - 1:4 冷水中，建议现开现用

推 荐 用 量

全棉针织、筒子纱氧漂工艺：
工作液推荐处方：
低温精练剂 RH-NB-1118： 1-2g/L
100%NaOH： 1.5-3g/L
100%H₂O₂ 1.5-2g/L
螯合分散剂 RH-NB-2308： 0-1.0g/L（添加有助于毛效提升）
温 度 75-85℃
时 间 45-60min

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。



涤棉针织练漂工艺：

工作液推荐处方：

低温精练剂 RH-NB-1118：	1-2g/L
100%NaOH：	1-2.5g/L
100%H ₂ O ₂	1-2g/L
螯合分散剂 RH-NB-2308：	0-1.0g/L（添加有助于毛效提升）
温 度	75-85℃
时 间	45-60min

包 装

50L 或 120L 塑料桶装

贮 存

置于阴凉通风仓库储存，保质期为六个月。

温度过低，溶液发朦，变稠属正常现象，不影响使用；

不可放置在太阳下暴晒或极寒天气下室外冷冻，确保在保质期内使用，以免影响产品质量与使用效果。

注意：对于意外情况和各种火灾的处理，以及有关环保、毒性、运输、储存等的资料，请查阅另外的产品安全数据资料。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。