

产品名称 超平滑硅油 RH-NB-8116

产品概述

该产品是一种线性多元共聚嵌段改性的有机硅柔软剂

特性及优点

手感风格平滑柔软；
在实际应用当中需复配各种蓬松型的嵌段硅油使用效果更佳；
乳化到位使用得当就不存在粘辊、粘缸、漂油、破乳等问题。

基本性状

外观（25℃）：浅黄色透明液体
离子性：弱阳离子
含固量：59%-61%（105℃，3h）

应用范围

适用于涤、涤棉、涤锦、锦棉等面料上

参考用量

RH-NB-8116 建议1开3-5份使用
浸渍法：RH-NB-8116 开稀液 3~5% (o. w. f)
浸轧法：RH-NB-8116 开稀液 10~30 g/L

包 装

50L 或 120L 塑料桶装。

贮 存

置于阴凉通风仓库，保质期为六个月。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。

RH-NB-8116 乳化开稀工艺

投料:

8116 原油: 100 公斤

3 公斤的冰醋酸

水: 300 公斤

操作过程:

- 1、在搅拌釜中加入 8116 原油，冰醋酸 3 公斤，开动搅拌；
- 2、加入 10 公斤的水充分搅拌 5 分钟后，搅拌均匀；
- 3、加入 10 公斤的水充分搅拌 5 分钟后，搅拌均匀；
- 4、加入 10 公斤的水充分搅拌 5 分钟后，搅拌均匀；
- 5、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后；
- 6、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后；
- 7、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后；
- 8、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后；
- 9、加入 10 公斤的水充分搅拌 5-10 分钟后；
- 10、加入 20 公斤的水充分搅拌 5 分钟后；
- 11、加入 20 公斤的水充分搅拌 5 分钟后；
- 12、再缓慢加入 50 公斤水充分搅拌 2-3 分钟后；
- 13、最后加入剩余的全部水，充分搅拌均匀。

注意:必须采用高速分散机进行乳化，最后一次全部加水可以调慢速度。

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。