

产品名称 C6 防水防油剂 RH-NB-SF66

产品概述 含氟丙烯酸酯聚合物乳液

基本性状

外观 (25°C):	米黄色乳液
离子性:	弱阳离子
pH 值 (原液):	4.0-5.0
含固量 (% , 130°C*3h):	29.0-31.0

特性优点

可赋予织物优异的防水防油效果；
与交联剂并用耐水洗效果佳；
稳定性较好，加工持续性较优。

应用范围

适用于化纤、棉及其混纺织物的三防整理

参考用量

材质	推荐用量
化纤	10g/L-60g/L
棉及混纺	20g/L-100g/L

加工方法：一浸一轧
焙烘条件：(160-180) °C × (0.5-2) min (化纤)
(150-160) °C × (2-3) min (棉及其混纺)
带液率： 30%-90% (化纤)
50%-70% (棉及其混纺)

包 装 200L 塑料桶、1000L 塑料桶装。

贮 存

5°C-30°C保存，保质期六个月。

注：具体使用请用户根据试样情况酌情处理

上述资料是基于本公司多年的研究及客户应用经验所得，但由于织物、设备、使用条件、具体要求等具有差异及特殊性，建议使用前进行必要的试验。该说明书仅供参考，本公司不承担由此而引发的任何责任。